

(12) DESCRIEREA INVENTIEI

(21) Cerere de brevet nr: **144862**
 (22) Data înregistrării: **20.04.90**
 (61) Complementară la Inventia
 brevet nr:
 (45) Data publicării: **30.09.94**

(51) Int. Cl. ⁴: **H 01 C 7/10**

(86) Cerere internațională (PCT)
 nr: data:
 (87) Publicarea cererii internaționale
 nr: data:
 (89)

(30) Prioritate:
 (32) Data:
 (33) Țara:
 (31) Certificat nr:

(71) Solicitant: Institutul Politehnic, Iași
 (73) Titular: Intreprinderea "Electroarges", Curtea de Argeș, județul Argeș
 (72) Inventator: dr.chim.Sandu Ion, ec.Dogaru Vasile, ing.Furnica Emilian,
 chim.Mangalagiu Ionel, dr.fiz.Agop Marilel, jurist Volovăț Neculai,
 Baiceanu Constantin, Iași, ing.Mitrea Sorin, Buhuși, județul Bacău

(54) Procedeu de obținere a varistorilor ceramici

(57) Rezumat

Invenția se referă la obținerea varistorilor ceramici pe bază de ZnO prin coprecipitatie secvențială în sistem aproape la un pH în jur de 8,5, prin amestecarea a două soluții: una conține $ZnCl_2$, $MnCl_2$, $FeCl_2$, $CoCl_2$ și $NiCl_2$ în raport molar 78:0,6:0,4:0,7:0,3 și o soluție de NH_4OH 10N, unde după precipitarea totală, urmată de maturarea cristalitelor printr-un proces hidrotermal, iar după stabilizare se adaugă o soluție care conține $SbCl_3$ și $BiCl_3$ la un raport Zn^{2+} total/ Sb^{3+} / Bi^{3+} variind între 200/4/2 și 180/4/2; după filtrare și uscare la 145...150°C, pulberea oxidică se amestecă, în raport gravimetric de 10:1, cu o soluție de camfor în freon 11 (sau cloroform) 10% și se presează sub formă de pastile cilindrice sau paralelipipedice. Pastilele se sinterizează printr-un proces termic gradual, urmând două trepte de temperaturi: 100...650°C cu viteza de 10°C/min și menținere 10 min la

650°C, apoi se încălzește până la 950°C cu 5°C/min, după care se menține 20 min la 950°C și se răcește la temperatura camerei. Înscrieți în paralel și/sau serie, pastilele se încapsulează pentru protecție climatică, electrică și mecanică, prin imersie într-o rășină de mulare. Prin aplicare invenția aduce o serie de avantaje, cum ar fi: simplitate constructivă, robustețe și fiabilitate mai mare decât desărcătoarele cu eclatoare, gabarit și masă redusă, permite miniaturizarea, pot suporta pe durată limitată supratenziuni temporare (de comutare), asigurând niveluri de protecție scăzute, permite reducerea nivelurilor de izolație a echipamentelor cu efecte economice mari, permite realizarea unui dopaj optim, atât al granulelor conductive, cât și a dielectricului precum și un înalt grad de puritate în privința altor cationi metalici.

(19) RO ⁽¹¹⁾ 104904

