

ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT  
PENTRU  
INVENTII SI MARCI

BREVET DE INVENTIE<sup>(1)</sup> RO<sup>(11)</sup> 100119

(12) DESCRIEREA INVENTIEI

(21) Cerere de brevet nr : 131327

(22) Data înregistrării : 26.12.87

(61) Complementară la inventia  
brevet nr. :

(45) Data publicării : 14.08.91

(86) Cerere internațională (PCT):

nr. : data :

(87) Publicarea cererii internaționale:

nr. : data :

(89)

(51) Int. Cl.4 : H 01 M 4/08

(30) Prioritate

(32) Data :

(33) Tara :

(31) Certificat nr. :

(71) Solicitant ; (73) Titular : Întreprinderea „Electrobanat”, Timișoara

(72) Inventator : dr. chim. Sandu Ion, Iași, ing. Lupuțiu Mircea-Gheorghe, Timișoara, dr. chim. Calu Nicolae, Iași, ing. Popa Liviu, Timișoara, dr. chim. Berdan Ioan, Iași, ing. Miloi Alexandru-Iosif, Timișoara

(54) Procedeu de realizare a electrozilor pentru baterii activabile cu apă

(57) Rezumat

Invenția se referă la un procedeu pentru obținerea unui catod pentru baterii activabile cu apă, obținut din  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , simplu sau amestecat cu  $\text{AgCl}$  sau  $\text{PbCl}_2$ , care, după un tratament termic gradat între 80 și 135°C cu o viteză de încălzire care variază între 0,4 și 0,125°C/min, timp de circa 4 h, pentru  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  și între 100 și 150°C la vîrteze variind între 0,4 și 0,1°C/min, același timp, pentru  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} - \text{AgCl}$  (sau  $\text{PbCl}_2$ ), se topește și se toarnă în cochilii închise, sub presare peste firul colector, iar după extracția din formă, electrodul se acoperă cu o peliculă subțire pentru protecție

climatică și fotochimică prin imersie în sistemul  $\text{AgCl}-\text{AgI}$  sau  $\text{PbCl}_2$  topit la 500°C.

Procedeul, conform invenției :

– permite utilizarea și a altor anodi din metale ușoare : aluminiu, zinc etc.

– electrodul obținut prezintă caracteristici electrice și de descărcare apropriate de electrozii din  $\text{AgCl}$  și superioare electrozilor din  $\text{Cu}_2\text{Cl}_2$  ;

– electrozii sunt fiabili și prezintă un timp de activare sub 60 s ;

– prezintă o capacitate masică de 180 Ah/g față de 100 Ah/g pentru electrozii din  $\text{Cu}_2\text{Cl}_2$  simpli sau dopați cu  $\text{AgCl}$ .

RO<sup>(11)</sup> 100119









